

Super Standard

ผ้าหมึกแบบพิมพ์ความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ

ฟิล์ม PET

ความหนา: 4.5 μm

การเคลือบผิวด้านหลัง

ส่วนผสมจากซิลิคอนพร้อมคุณสมบัติในการต้านประจุไฟฟ้าสถิต สัมประสิทธิ์การเสียดทาน: $Kd < 0.2$

การทนทานการฉีกขาด

$> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD)

หมึกพิมพ์:

ซีฟิง/เรซิน

จุดหลอม

85 °C (185 °F)

ความหนา

(สีดำ): $< 9 \mu\text{m}$

ความเร็วการพิมพ์สูงสุด

800 มม./วินาที (32 นิ้ว/วินาที)

การจัดเก็บ

12 เดือน 5-35 °C (40-95 °F) ความชื้นสัมพัทธ์ 20-80%

สีที่มีจำหน่าย

- (K) ดำ
- (MW) ขาวเมทัลลิก (PMS 877C)

การรับรองและมาตรฐาน

โลหะหนัก

ผ้าหมึกนี้ได้มาตรฐาน EC 95/638 มีรายงาน

RoHS/WEEE

ผ้าหมึก Videojet ได้มาตรฐานระเบียบข้อบังคับ EC 2011/65/EU

REACH

ผ้าหมึกรุ่นนี้ได้มาตรฐาน REACH ผ้าหมึก Videojet ไม่มีส่วนประกอบที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (SVHC)

CP65


ผ้าหมึกรุ่นนี้ปราศจากสารในรายการควบคุมของ California Proposition 65

1935/2004/EC

ผ้าหมึกสีดำ สีแดง สีเขียว และสีขาวได้มาตรฐาน European Directive 1935/2004/EC

ฮาโลเจน

ผ้าหมึกรุ่นนี้ปราศจากฮาโลเจน



โทร (+66) 92 272 0132

ส่งอีเมลถึง ekkarath.vittayakom@videojet.com

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.videojet.co.th

Videojet Technologies (S) Pte Ltd
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579

© 2023 Videojet Technologies Inc. — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหนึ่งในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและ/หรือข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขชิ้นส่วน SL000554
ss-ribbon-super-standard-th-0823

