



Tinten für 1580/1860

V4248

Beschreibung

V4248 ist eine wärmehärtbare schwarze MEK-Tinte für geringere Temperaturen, die mit den Continuous Inkjet-Druckern Videojet 1580 und 1860 verwendet werden kann. Diese Hochleistungstinte wurde speziell für Kennzeichnungsanwendungen in der Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Elektronikbranche entwickelt. Nach der Wärmehärtung weist sie ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit auf, die den Haltbarkeitsanforderungen MIL-STD-883 und MIL-STD-202G, Methode 215K entspricht.


Vorteile

- Wärmehärtung bei 110 °C für 2 Stunden oder 150 °C für 30 Minuten schaffen überlegene Haltbarkeit:
 - Erfüllt MIL-STD-883 Methode 2015.14 und MIL-STD-202G, Methode 215K für Lösungsmittel
 - Beständig gegenüber gängigen Lösungsmitteln, z. B.: Aceton, MEK, Getriebeflüssigkeit, Benzin, Diesel, Ethanol und Isopropanol (IPA)
 - Abriebbeständigkeit, Kratzfestigkeit, Klebebandfestigkeit und Übertragungsbeständigkeit
- Erfüllt die Entgasungsanforderung der NASA, wenn Sie für 2 Stunden bei 175 °C gehärtet wurde.
- Beständig gegenüber Säuren, Basen, Terpen-Defluxer, Testbenzine/Öle und Retortenverarbeitung

Anwendungen

Die Tinte V4248 wird für die Kennzeichnung von Bauteilen aus Metall und Keramik verwendet, z. B. aus Gold, Nickel oder Titan, die nach dem Druck wärmegehärtet werden und beständige Codes erfordern. Sie wird außerdem für die Kennzeichnung von Dosen verwendet, die Retorten- und Übertragungsbeständigkeit erfordern. Diese Tinte bietet ausgezeichnete Haftung auf Styropor, Stahl und Nylon.

Ein Reiniger mit geringem VOC-Anteil (V930), der der kalifornischen SCAQMD-Vorschrift 1171 entspricht, ist verfügbar.



Haftung

Kunststoff			
	Durchschnittlich	Gut	Hervorragend
Metall			
	Durchschnittlich	Gut	Hervorragend
Glas			
	Durchschnittlich	Gut	Hervorragend


Lichtechtheit

Tage	Wochen	Monate

Trocknungszeit (s)



Beständigkeit gegen trockene Wärme (maximal)



Beständigkeit gegenüber Chemikalien

Alkohole	Testbenzine	Öl

V4248

Tinten für 1580/1860

Spezifikationen

Produkt	Produktart	Farbe	Lösemittelart	Behältergröße	Haltbarkeitsdauer
V4248	Tinte	Schwarz	MEK	750 ml (-D) 1000 ml (-L)	12 Monate*
V7248	Make-up	Farblos bis hellgelb	MEK	750 ml (-D) 1000 ml (-L)	24 Monate*
V901	Reiniger	Farblos bis hellgelb	MEK	1 Liter (-Q)	30 Monate*
V930	Reiniger	Farblos bis hellgelb	Aceton/Ethanol	1 Liter (-Q)	30 Monate*

Lagerung * Lagerung zwischen 2 °C und 35 °C.

Druckerparameter

Geeignete Modelle	Betriebstemperatur	Betriebsluftfeuchtigkeit	Düsenkompatibilität
1580, 1860	5–45 °C	10–90 %	60 µm, 70 µm

Zertifizierungen und Zulassungen –

iQMark™: Die Tinte V4248 wurde auf verantwortungsvolle Weise dafür entwickelt und hergestellt, möglichst hohen Kontrast und ebensolche Haftung und Betriebszeit zu bieten sowie gleichzeitig gesetzliche Sicherheits- und Umweltbestimmungen zu erfüllen. Alle Chargen werden Tests unterzogen, um die Erfüllung der strengen Qualitätsvorgaben zu kontrollieren.

Schwermetalle: Die Tinte V4248 erfüllt die Anforderungen der Vorschriften des CONEG-Modells, darunter 94/62/EG. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1153.**

RoHS/WEEE: Die Tinte V4248 erfüllt die Anforderungen der RoHS-2-Richtlinie 2011/65/EU und der EU-Richtlinie 2015/863. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1159.**

REACH: Die Tinte V4248 ist mit der EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung konform. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 1156.**

Halogene: Die Tinte V4248 ist gemäß Definition der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) halogenfrei. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 7920.**

Lebensmittelverpackungen: Die Tinte V4248 darf auf der nicht mit den Lebensmitteln in Kontakt kommenden Seite von Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. Die Verpackung muss eine Barriere zwischen der Tinte und dem jeweiligen Nahrungsmittel darstellen. Wenn sie auf diese Weise verwendet werden, sind die Tinten mit 21 CFR 170.3(e)(1), EG-Verordnung Nr. 10/2011, und EG-Verordnung Nr. 2023/2006 konform. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbankartikel 7921.**

Sonstiges: Die Tinte V4248 enthält keine Karzinogene, Mutagene, Teratogene, Hauptallergene, Rohstoffe auf tierischer Basis oder genetisch veränderten oder sonstigen Organismen. Weitere Informationen finden Sie in den Wissensdatenbankartikeln 1148, 1190 und 1152.**

** Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- sowie Rechts- und Vorschrifteninformationen können unangekündigt geändert werden. Näheres hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS) auf der Videojet-Website. Wissensdatenbankartikel können telefonisch oder per E-Mail bei Videojet angefordert werden.

Telefon **+41 (0)62388 33 33**
E-Mail **info.switzerland@videojet.com**
Internet **www.videojet.ch**

Videojet Technologies Suisse GmbH
Gummertliweg 7
4702 Oensingen

© 2019 Videojet Technologies Suisse GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion und/oder den Spezifikationen ohne Ankündigung vorzunehmen.

